



AC605

SELLADOR ACRÍLICO

Akfix AC605 es un sellador acrílico universal monocomponente indicado para el relleno de grietas y juntas tanto en interiores como en exteriores. Es un sellador plástico-elástico económico ideal para juntas particularmente estáticas.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Sobre pintable,
Contenido muy bajo de VOC,
Muy fácil de aplicar y limpiar,
Resistente al agua después del curado,
Se puede utilizar en todas las superficies porosas como ladrillo, hormigón, madera, etc.
Sin olor.

ÁREAS DE APLICACIÓN

Sellado de juntas de bajo movimiento entre diversos materiales de construcción.
(madera, hormigón, ladrillo, etc.)
Relleno de grietas en paredes y techos.
Sellado de juntas entre ventanas, paredes, puertas, etc.

INSTRUCCIONES

Las juntas deben estar limpias y libres de polvo, grasa y óxido. No se requiere imprimación para superficies no porosas. En superficies porosas como hormigón, piedra, cemento y yeso se puede aplicar una imprimación (mezcla de una parte de sellador acrílico y 4-5 partes de agua). El ancho mínimo/máximo de la junta debe ser de 5 mm/25 mm. La articulación recomendada La relación profundidad/ancho es de 1 a 2. La temperatura de aplicación está entre +5 °C y +35 °C.

Inmediatamente después de la aplicación, alise el sellador inmediatamente con el dedo mojado o una herramienta húmeda.

El exceso de sellador se puede eliminar con un paño húmedo.

Mantenga seca la junta sellada al menos durante dos horas.

El sellador curado se puede eliminar mecánicamente.



De múltiples fines
Basado en agua
Sellador Acrílico



Consumo (aprox.)

Ancho de la junta	5mm	10mm	15 milímetros	20mm	25mm
Profundidad de la articulación	3 milímetros	5mm	8 milímetros	10 milímetros	12 milímetros
Eficiencia /310 ml	20 metros	6 metros	2,5 metros 1,50	metros 1 metros	

NORMAS

Cumple o supera los requisitos de las siguientes especificaciones:

Los requisitos franceses de COV para la clase A+

Marcado CE para EN 15651 para fachada (DOP no: CPR-001)

Los requisitos de las especificaciones de contenido de COV en el crédito LEED EQc4.1

"Productos de bajas emisiones" de la norma SCAQMD 1168.

RESTRICCIONES;

No debe aplicarse para sellar juntas expuestas permanentemente al agua.

No debe aplicarse en caso de riesgo de lluvia o heladas.

Se puede pintar apenas con pinturas que sean suficientemente elásticas.

Akfix AC605 no es elástico; por lo tanto no debe utilizarse en juntas de dilatación.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL;

La vida útil es de 18 meses si se almacena en el paquete original sin abrir en un lugar seco a temperaturas entre +5°C y +25°C.

SEGURIDAD Y ELIMINACIÓN

No supone ningún riesgo inminente para la salud. Consulte las pautas de MSDS para su eliminación y más información sobre seguridad.



PROPIEDADES

Base	: Dispersión acrílica	
pH de consistencia	: Pasta suave	
Gravedad específica	: 1,62 ± 0,03 gr/cm ³	(ASTM D 792)
Encuentra tiempo libre	: 50 ± 20 min (23 °C y 50% HR) : 2 mm/día	(ASTM C 679)
Tasa de curado (mm/día)	(23 °C y 50% HR)	
Dureza Shore A	: 40 – 70 Orilla A	
Elongación máxima	: ≥100%	(ASTM D 412)
Resistencia a la temperatura	: -10 °C a +80 °C	
Temperatura de aplicación	: +5 °C a +40 °C	

PRODUCTO

tipo de producto	Paquete de volumen	
Blanco	310ml	12

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los datos técnicos contenidos en este documento se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y no podemos ser responsables de ningún error, inexactitud, omisión o falla editorial que resulte de cambios tecnológicos o investigaciones entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de lanzamiento del producto. adquirido. Antes de utilizar el producto, el usuario debe realizar las pruebas necesarias para garantizar que el producto es adecuado para la aplicación prevista. Además, todos los usuarios deben ponerse en contacto con el vendedor o el fabricante del producto para obtener información técnica adicional sobre su uso si creen que la información que poseen necesita ser aclarada de alguna manera, ya sea para un uso normal o una aplicación específica de nuestro producto. Nuestra garantía se aplica en el marco de las normas y disposiciones legales vigentes, de las normas profesionales vigentes y de acuerdo con las estipulaciones establecidas en nuestras condiciones generales de venta. La información detallada en la presente ficha técnica se da a título indicativo y no es exhaustiva. Lo mismo se aplica a cualquier información proporcionada verbalmente por teléfono a cualquier cliente actual o potencial.